

# アルミ小板 在庫表

○標準在庫 △取り寄せ品

板厚(mm)	幅×長さ	三菱アルミニウム材			UACJ材					
		A1050H24		A1070(O)	A250H24			W13C1H18	A70H26	A85H26
		*1MF	*2BF	MF	*3HB	カラー白	カラー黒	*4SL	*5LF	LF
0.2	400 x 1200	-	H18 ○	-	H18BF △	-	-	-	-	-
0.3	400 x 1200	○	○	-	○	○	○	○	○	○
0.4	400 x 1200	○	○	-	△	○	△	○	○	△
0.5	400 x 1200	○	○	-	○	○	△	○	○	△
0.6	400 x 1200	○	○	-	△	△	△	○	-	△
0.8	400 x 1200	○	○	-	△	△	△	△	-	△
1.0	400 x 1200	○	○	○	○	△	△	○	-	△
1.2	400 x 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	400 x 1200	○	-	○	△	-	-	-	-	-
2.0	400 x 1200	○	-	○	-	-	-	-	-	-
2.5	400 x 1200	○	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	400 x 1200	○	-	○	-	-	-	-	-	-

\*1:ミルフィニッシュの略称(MF) 光沢のない機械的処理をほどこす場合に適する。

\*2:ブライトフィニッシュの略称(BF) 全面印刷、一般的アルマイト処理に適する。

\*3:ハイブライトの略称(HB) ネームプレート用アルミニウム板として、標準的表面であり最も適用範囲が広い

\*4:スーパーラスターの略称(SL) 元板の光沢は最高で、アルマイト後の光沢低下が極めて少ない。電解研磨処理無しで、光沢を必要とする場合|

\*5:ラスターフィニッシュの略称(LF) 電解研磨処理をほどこす場合、および元板の光沢を残す場合に適する。

表面光沢

粗い:MF⇒BF⇒HB⇒LF⇒SL:;